

製品説明書

AG-エポキシバー補修用塗料 ブルー

大同塗料株式会社

- ＜系 統＞ ポリアミド硬化型エポキシ樹脂塗料（特化則対応タイプ）
- ＜特 長＞ 1. 特定化学物質を抑えた（エチルベンゼン1%未満）、環境に優しいエポキシ鉄筋補修用塗料です。
2. エポキシ樹脂塗装鉄筋用塗料、鉄筋への付着性が優れています。
- ＜用 途＞ AG-エポキシバー（エポキシ樹脂塗装鉄筋）の補修用
- ＜ 色 ＞ ブルー（エポキシ樹脂鉄筋近似色）
- ＜塗 装 方 法＞ 1. 素地調整
油など付着している場合は、予めシンナー含有ウエスでふき取って下さい。
2. 塗料調合
主剤/硬化剤を5／1（容量比）、87／13（重量比）の割合で必要な量を取り、良く混合してください。
3. 塗装
筆または刷毛で原液を塗布して下さい。
4. 乾燥
塗装後乾燥中は、雨水などがかからないように保護して下さい。
硬化時間は気温が高くなるほど短くなります。
- ＜塗 付 量＞ 合計で0.54kg/m²（200μ）～0.81kg/m²（300μ）
を2回程度に分けて塗装して下さい。

＜乾 燥 時 間＞

	5℃	10℃	20℃	30℃	40℃
可使時間	16時間	8時間	6時間	3時間	1時間
硬化時間	16時間	8時間	6時間	5時間	3時間

※乾燥時間は0.27kg/m²を塗装した時のものです。塗布量が多くなると硬化は遅くなります。

- ＜荷 姿＞ AG-エポキシバー補修塗料 ブルー
1kgセット（主剤 0.87kg、硬化剤 0.13kg）

- ＜品 質 保 証＞ 製造後1年（冷暗所保管）



(2020.10.23)